

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑰ Anmeldenummer: 86116189.1

⑨ Int. Cl.: **C07C 11/02**, **C07C 2/12**

⑱ Anmeldetag: 22.11.86

⑳ Priorität: 29.11.85 DE 3542171

㉑ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.06.87 Patentblatt 87/23

㉒ Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL

㉓ Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

㉔ Erfinder: **Hoelderich, Wolfgang, Dr.**
Mannheimer Strasse 18c
D-6710 Frankenthal(DE)
Erfinder: **Hoffmann, Herwig, Dr.**
Knietzschstrasse 21
D-6710 Frankenthal(DE)
Erfinder: **Lermer, Helmut, Dr.**
D 3,4
D-6800 Mannheim 1(DE)

㉕ **Verfahren zur Herstellung von Diisobuten aus Isobuten.**

㉖ **Verfahren zur Herstellung von Diisobuten durch**
Dimerisierung von Isobuten an einem mit Wismut
und/oder Blei dotierten Zeolith-Katalysator.

EP 0 224 220 A1

Verfahren zur Herstellung von Diisobuten aus Isobuten

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Diisobuten, insbesondere von 2,4,4-Trimethylpenten-1 und -2, durch Umsetzung von Isobuten an einem Zeolith-Katalysator, der mit Wismut und/oder Blei dotiert ist, bei höherer Temperatur.

Die Oligomerisation bzw. Polymerisation von niederen Olefinen zu höher molekularen α -Olefinen ist von großem technischem Interesse. Diese α -Olefine werden unter anderem zur Alkylierung von Aromaten (z.B. Dodecen) für die Waschmittelindustrie eingesetzt oder dienen als synthetische Schmiermittel.

Im allgemeinen führt man die Oligomerisation der niederen Olefine an Phosphorsäure enthaltenden Katalysatoren oder an BF_3 als Katalysator durch und zwar meist zusammen mit Kokatalysatoren, wie Alkoholen (BF_3 -Decanol), Säuren (BF_3 -Essigsäure), Estern, Polyolen oder Ketonen.

Man hat die Oligomerisation von Olefinen auch schon an Zeolith-Katalysatoren durchgeführt. So werden z.B. nach den Angaben der US-PSen 3,756,942 und 3,827,968 und der GB-PS 1 489 646 Aluminosilikatzeolithe, wie ZSM 5 und ZSM 11, die teilweise mit $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ oder CrCl_3 promotiert sind, oder mit Ni- und Co-dotierte Zeolithe verwendet. Diese Verfahren sind auf die Aromatenherstellung ausgerichtet, die durch die stark aciden Aluminosilikatzeolithe begünstigt wird. Nach den Angaben der US-PS 4,021,502 verwendet man ebenfalls Aluminosilikatzeolithe, wie ZSM 4, ZSM 12, ZSM 18, Chabazit und Zeolith für die Oligomerisation von C_2 - C_5 -Olefinen zum Zwecke der Benzingerinnung. Zur Herstellung von synthetischen Schmierölen wird die Oligomerisation von C_2 - C_6 -Olefinen an Aluminiumoxid-freien Molekularsieben, sog. Silicalit oder CZM, die mit Zn oder Cd dotiert sein können, durchgeführt (DE-OS 32 29 895).

Die Dimerisierung von Isobuten an Zeolithen wird in der DD-154 983 und in der US-PS 3,325,465 beschrieben. Nach den Angaben der DD-154 983 wird ein mit Aluminiumalkoholaten modifizierter Zeolith eingesetzt. Bei Temperaturen von 20 bis 70°C beträgt die Ausbeute 65 % Di-, 25 % Tri- und 6 % Tetraisobuten. In der US PS 3,325,465 ist angegeben, daß Isobuten an einem mit Co dotierten Zeolith 13 X bei 73°C zu 7,5 % dimerisiert mit einer Selektivität an Diisobutenisomeren von 99 % (eine genaue Zusammensetzung ist nicht angegeben).

Die bekannten Verfahren der Oligomerisation von niederen Olefinen sind bevorzugt auf die Herstellung von Aromaten, Benzingerinnungen bzw. synthetischen Schmierölen ausgerichtet. Die Herstellung des dimeren bzw. tri meren des Isobutens

nach DD-154 983 setzt eine arbeits- und kostenaufwendige Katalysatorpräparation mit Aluminiumalkoholaten voraus. Außerdem erhält man hierbei neben dem gewünschten Diisobuten verstärkt Tri- und Tetraisobuten. Bei der Dimerisierung nach der US PS 3,325,465 wird zwar eine hohe Selektivität an Diisobutenisomeren erhalten. Man erhält aber eben nur ein Gemisch vieler Isomerer Verbindungen, unter denen sich die gewünschten 2,4,4-Trimethylpentene ebenfalls befinden können, welche aber nicht als Hauptprodukt auftreten.

Es bestand deshalb die Aufgabe, nach einem Verfahren zu suchen, das es gestattet, Isobuten unter Vermeidung der genannten Nachteile mit hoher Selektivität an 2,4,4-Trimethylpenten-1 und -2 zu dimerisieren.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren, durch das diese Aufgabe gelöst wird, stellt man Diisobuten aus Isobuten dadurch her, daß man das Isobuten bei höherer Temperatur an einem Zeolith-Katalysator, der mit Wismut und/oder Blei dotiert ist, umsetzt.

Nach dem Verfahren der Erfindung erhält man 2,4,4-Trimethylpenten-1 und -2 mit hoher Selektivität und bei hohen Standzeiten.

Zeolithe sind kristalline Aluminosilikate, die eine hochgeordnete Struktur mit einem starren dreidimensionalen Netzwerk von SiO_4 - und AlO_4 -Tetraedern besitzen, die durch gemeinsame Sauerstoffatome verbunden sind. Das Verhältnis der Si- und Al-Atome zu Sauerstoff beträgt 1:2. Die Elektrovalenz der Aluminium enthaltenden Tetraeder ist durch Einschluß von Kationen in den Kristall, z.B. eines Alkali- oder Wasserstoffions ausgeglichen. Ein Kationenaustausch ist möglich. Die Räume zwischen den Tetraedern sind vor der Dehydratation durch Trocknen bzw. Calcinieren von Wassermolekülen besetzt. In den Zeolithen können anstelle von Aluminium auch andere Elemente, wie B, Ga, Fe, Cr, V, As, Sb in das Gitter eingebaut werden. Das Silicium kann durch ein vierwertiges Element wie Ge ersetzt werden.

Als Katalysatoren kommen Zeolithe aus der Faujasit-Gruppe, z.B. der Zeolith Y oder aus der Mordenit-Gruppe oder engporige Zeolithe, z.B. vom Erionit- bzw. Chabazit-Typ in Betracht. Besonders vorteilhaft für das erfindungsgemäße Verfahren sind Zeolithe vom Pentasil-Typ. Diese Zeolithe können unterschiedliche chemische Zusammensetzung aufweisen. Es handelt sich hierbei um Alumino-, Boro-, Eisen-, Gallium-, Chrom-, Arsen- oder Antimonsilikatzeolithe oder deren Gemische. Auch gehören hierzu die isotaktischen Zeolithe, wie sie in der DE-OS 30 06 471 beschrieben werden.

Besonders gut eignen sich die Alumino-, Boro- und Eisensilikatzeolithe des Pentasiltyps für die erfindungsgemäße Dimerisierung. Der Aluminosilikatzeolith wird z.B. aus einer Aluminiumverbindung, vorzugsweise $\text{Al}(\text{OH})_3$ oder $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ und einer Siliciumkomponente, vorzugsweise hochdisperssem Siliciumdioxid, in wäßriger Aminlösung, insbesondere in 1,6-Hexandiamin- oder 1,3-Propandiamin- oder Triethylentetramin-Lösung, mit oder ohne Alkali- oder Erdalkalizusatz bei 100 bis 220°C unter autogenem Druck hergestellt. Die erhaltenen Aluminosilikatzeolithe weisen je nach Wahl der Einsatzstoffmengen ein $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ -Verhältnis von 10 bis 40 000 auf. Auch lassen sich derartige Aluminosilikatzeolithe in etherischem Medium, wie Diethylenglykoldimethylether, in alkoholischem Medium, wie Methanol oder 1,4-Butandiol oder aber in Wasser synthetisieren.

Der Borosilikatzeolith wird z.B. bei 90 bis 200°C unter autogenem Druck synthetisiert, indem man eine Borverbindung, wie H_3BO_3 , mit einer Siliciumverbindung, vorzugsweise hochdisperssem Siliciumdioxid, in wäßriger Aminlösung, insbesondere in 1,6-Hexandiamin- oder 1,3-Propandiamin- oder Triethylentetramin-Lösung, mit oder ohne Alkali- oder Erdalkalizusatz zur Reaktion bringt. Solche Borosilikatzeolithe können auch dadurch hergestellt werden, daß man die Reaktion statt in wäßriger Aminlösung in etherischer Lösung, z.B. Diethylenglykoldimethylether oder in alkoholischer Lösung, z.B. 1,6-Hexandiol, durchführt.

Den Eisensilikatzeolith erhält man z.B. aus einer Eisenverbindung, vorzugsweise $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ und einer Siliciumverbindung, vorzugsweise hochdisperssem Siliciumdioxid in wäßriger Aminlösung, insbesondere 1,6-Hexandiamin, mit oder ohne Alkali- oder Erdalkalizusatz bei 100 bis 220°C unter autogenem Druck.

Die so hergestellten Alumino-, Boro- und Eisensilikatzeolithe können nach ihrer Isolierung, Trocknung bei 100 bis 160°C, vorzugsweise 110°C und Calcinierung bei 450 bis 550°C, vorzugsweise 500°C, mit einem Bindemittel im Verhältnis 90:10 bis 40:60 Gew.-% zu Strängen oder Tabletten verformt werden. Als Bindemittel eignen sich diverse Aluminiumoxide, bevorzugt Boehmit, amorphe Aluminosilikate mit einem $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ -Verhältnis von 25:75 bis 90:5, bevorzugt 75:25, Siliciumdioxid, bevorzugt hochdisperses SiO_2 , Gemische aus hochdisperssem SiO_2 und hochdisperssem Al_2O_3 , hochdisperses TiO_2 sowie Ton. Nach der Verformung werden die Extrudate oder Preßlinge z.B. bei 110°C/16 Stunden getrocknet und z.B. bei 500°C/16 Stunden calciniert.

Man erhält auch vorteilhaft Katalysatoren, wenn der isolierte Alumino- bzw. Boro- bzw. Eisensilikatzeolith direkt nach der Trocknung verformt wird und erstmals nach der Verformung einer Calcinie-

rung unterworfen wird. Die hergestellten Alumino-, Boro- und Eisensilikatzeolithe können aber auch in reiner Form, ohne Binder, als Stränge oder Tabletten eingesetzt werden, wobei als Versträngungs- oder Peptisierungshilfsmittel z.B. Ethylcellulose, Stearinsäure, Kartoffelstärke, Ameisensäure, Oxalsäure, Essigsäure, Salpetersäure, Ammoniak, Amine, Silikoeester und Graphit oder deren Gemische verwendet werden.

Liegt der Zeolith aufgrund der Art seiner Herstellung nicht in der aciden H-Form vor, sondern z.B. in der Na-Form, dann kann diese durch Ionenaustausch z.B. mit Ammoniumionen und anschließende Calcinierung oder durch Behandlung mit Säuren vollkommen oder partiell in die gewünschte H-Form überführt werden.

Der erfindungsgemäß zu verwendende Zeolith-Katalysator ist mit Wismut und/oder Blei modifiziert. Sein Wismut- oder Blei-Gehalt beträgt 0,5 bis 7, vorzugsweise 0,7 bis 3,5 Gew.-%. Die Dotierung des Zeoliths mit Wismut oder Blei zur Herstellung des benötigten Katalysators erfolgt z.B. durch Ionenaustausch oder durch Imprägnierung des unverformten oder verformten Zeolithen mit Wismut- oder Bleisalzen.

Zweckmäßig führt man die Dotierung so durch, daß man z.B. den verformten Zeolithen in einem Steigrohr vorlegt und bei 20 bis 100°C z.B. eine wäßrige oder alkoholische Lösung eines Halogenids oder eines Nitrats oder Acetats des Wismuts oder Bleis überleitet. Ein derartiger Ionenaustausch kann z.B. an der Wasserstoff-, Ammonium- und Alkaliform des Zeolithen vorgenommen werden. Eine weitere Möglichkeit der Metallaufbringung auf den Zeolithen ist die, daß man das zeolithische Material z.B. mit einem Halogenid, einem Acetat, einem Nitrat oder einem Oxid des Wismuts oder Bleis in wäßriger oder alkoholischer Lösung imprägniert. Sowohl an einen Ionenaustausch als auch an eine Imprägnierung schließt sich zumindest eine Trocknung, wahlweise eine abermalige Calcinierung an.

Eine mögliche Ausführungsform besteht z.B. darin, daß man $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ oder $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ in Wasser löst. Mit dieser Lösung wird der verformte oder unverformte Zeolith eine gewisse Zeit, ca. 30 Minuten, getränkt. Die eventuell überstehende Lösung wird am Rotationsverdampfer von Wasser befreit. Danach wird der getränkte Zeolith z.B. bei 150°C getrocknet und z.B. bei 550°C calciniert. Dieser Tränkvorgang kann mehrmals hintereinander vorgenommen werden, um den gewünschten Metallgehalt einzustellen. Auch ist es möglich, z.B. den reinen pulverförmigen Zeolithen in einer Bleisalz- oder Wismutsalz-Lösung bei 40 bis 100°C unter Rühren ca. 24 Stunden aufzuschlämmen. Nach Abfiltrieren, Trocknen, z.B. bei 150°C, und

Calciniert, z.B. bei 500°C, kann das so gewonnene zeolithische Material mit oder ohne Bindemittel zu Strängen, Pellets oder Wirbelgut weiterverarbeitet werden.

Ein Ionenaustausch des in der H-Form vorliegenden Zeolithen kann so vorgenommen werden, daß man den Zeolithen in Strängen oder Pellets in einer Kolonne vorlegt und darüber z.B. eine wässrige $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ - oder $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ -Lösung bei leicht erhöhter Temperatur zwischen 30 und 80°C im Kreislauf 15 bis 20 Stunden leitet. Danach wird mit Wasser ausgewaschen, z.B. bei 150°C getrocknet und z.B. bei 550°C calciniert. Die Katalysatoren können wahlweise als 2 bis 4 mm Stränge oder als Tabletten mit 3 bis 5 mm Durchmesser oder als Pulver mit Teilchengrößen von 0,1 bis 0,5 mm oder als Wirbelkontakt eingesetzt werden.

Wenn bei der erfindungsgemäßen Verwendung der zeolithischen Katalysatoren eine durch Koksabscheidung bedingte Desaktivierung eintritt, empfiehlt es sich, die Zeolithe durch Abbrennen der Koksablagerung mit Luft oder mit einem Luft/ N_2 -Gemisch bei 400 bis 550°C, bevorzugt 500°C, zu regenerieren. Die Zeolithe erhalten dadurch ihre Anfangsaktivität zurück.

Durch partielle Verkokung (pre-coke) ist es möglich, die Aktivität des Katalysators für ein Selektivitätsoptimum des gewünschten Reaktionsproduktes einzustellen.

Die Dimerisierung des Isobutens zum Diisobuten führt man an den Zeolithen vorzugsweise in der Gasphase bei Temperaturen von 70 bis 300°C, vorzugsweise 100 bis 200°C, durch. Die Belastung (WHSV) beträgt 0,1 bis 20, bevorzugt 1 bis 6 kg Isobuten pro kg Katalysator und Stunde. Im allgemeinen steigt der Umsatz mit steigender Temperatur stark an, während die Selektivität für 2,4,4-Trimethylpentene in einen bestimmten Temperaturbereich nur wenig zurückgeht. Das Verfahren kann bei Normaldruck oder erhöhtem Druck durchgeführt werden, wobei die Durchführung vorzugsweise kontinuierlich erfolgt.

Nach der Umsetzung werden die entstandenen Diisobutene auf an sich übliche Weise, z.B. durch Destillation, aus dem Reaktionsgemisch isoliert. Nichtumgesetztes Isobuten wird für die erfindungsgemäße Umsetzung zurückgeführt.

Beispiele 1 bis 11

Isobuten wurde zum Zwecke der Dimerisierung zu Diisobuten unter isothermen Bedingungen in einem Rohrreaktor (Wendelform, Innendurchmesser 0,6 cm und Länge 90 cm) eingeführt und in der Gasphase über den Zeolith-Katalysator geführt. Das Isobuten wurde dabei aus einem Vorratsgefäß

flüssig (5 bar Druck) über eine Pumpe gefördert. Nach der Pumpe wurde drucklos gearbeitet. Die Charakterisierung der Reaktionsprodukte erfolgte durch GC bzw. GC-MS.

Die quantitative Bestimmung der Reaktionsprodukte und der Ausgangsstoffe erfolgte gaschromatographisch. Die gewählte Temperatur, die Art des Katalysators, die Belastung (WHSV), der Umsatz und die Selektivität sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4

Tabelle

Beispiel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Katalysator	A	A	C	C	D	E	B	F	F	G	H
Temperatur	150°C	150°C	100°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	200°C	150°C	150°C
WHSF	5,4 h ⁻¹	12,6 h ⁻¹	4,9 h ⁻¹	4,8 h ⁻¹	5,7 h ⁻¹	5,2 h ⁻¹	5,0 h ⁻¹	4,9 h ⁻¹	3,9 h ⁻¹	5,4 h ⁻¹	4,5 h ⁻¹
Umsatz %	15,2	8,3	17,8	19,7	20,6	24,2	31,5	23,8	33,1	45,8	41,0
Selektivität %											
2,2,4-Tri-											
methyl-	48,5	55,9	56,6	51,6	44,0	46,5	28,3	57,2	38,1	45,6	44,8
penten-1											
2,2,4-Tri-											
methyl-	12,0	15,7	15,3	18,8	16,1	17,2	7,0	19,6	15,2	16,1	16,0
penten-2											
2,3,4-Tri-											
methyl-	5,3	5,7	3,9	12,3	22,4	23,2	1,5	8,4	25,1	11,7	10,8
pentene											
C ₈	67,2	79,2	77,7	87,8	85,6	86,9	37,1	87,9	86,5	73,6	72,4
C ₁₂	32,1	19,2	20,7	12,0	14,3	13,0	62,5	12,1	11,2	26,6	22,0

Die verwendeten Katalysatoren wurden folgendermaßen hergestellt:

Katalysator A (Vergleichskatalysator)

Man stellt einen Borzeolith des Pentasiltyps her, indem man ein Gemisch aus 640 g hochdisperssem SiO_2 , 122 g H_3BO_3 , 8000 g einer wäßrigen 1,6-Hexandiamin-Lösung (Mischung 50:50 Gew.-%) unter autogenem Druck in einem Rührautoklaven auf 170°C erhitzt. Nach Abfiltrieren und Auswaschen wird das kristalline Reaktionsprodukt bei 100°C/24 Stunden getrocknet und bei 500°C/24 Stunden calciniert. Dieser Borosilikatzeolith setzt sich zusammen aus 94,2 Gew.-% SiO_2 und 2,3 Gew.-% B_2O_3 . Aus diesem Zeolith werden durch Verformen mit Boehmit im Gewichtsverhältnis 60:40 2-mm-Stränge hergestellt, die bei 110°C/18 Stunden getrocknet und bei 500°C/24 Stunden calciniert werden.

Katalysator B (Vergleichskatalysator)

Ein Aluminosilikatzeolith vom Pentasil-Typ wird bei autogenem Druck und 150°C aus 650 g hochdisperssem SiO_2 , 203 g $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, 18 H_2O in 10 kg einer wäßrigen 1,6-Hexandiamin-Lösung (Mischung 50:50 Gew.-%) in einem Rührautoklaven hergestellt. Nach Abfiltrieren und Auswaschen mit Wasser wird das kristalline Reaktionsprodukt bei 110°C/24 Stunden getrocknet und bei 500°C/24 Stunden calciniert. Der so hergestellte Aluminosilikatzeolith enthält 92,8 Gew.-% SiO_2 und 4,2 Gew.-% Al_2O_3 . Dieser Zeolith wird mit einem Peptisierungshilfsmittel zu 2-mm-Strängen verformt. Dann wird er bei 119°C getrocknet und bei 500°C/16 Stunden calciniert.

Katalysator C

Man imprägniert Katalysator A so mit einer wäßrigen $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ -Lösung, daß der Katalysator nach anschließender Trocknung (130°C/2 Stunden) und Calcination (540°C/2 Stunden) einen Bi-Gehalt von 2,7 Gew.-% aufweist.

Katalysator D

Man verfährt wie bei der Herstellung des Katalysators C, wobei man jedoch den Bi-Gehalt auf 0,78 Gew.-% einstellt.

Katalysator E

100 g Katalysator A werden mit 8 g $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ gelöst. Man vermischt mit 5 ml HNO_3 (65%ig) und 58 ml H_2O . Überstehende wäßrige Lösung wird am Rotationsverdampfer entfernt. Der Rückstand wird bei 130°C/2 h getrocknet und bei 540°C/2 h calciniert. Der Bi-Gehalt des Katalysators E beträgt 3,15 Gew.-%.

Katalysator F

Man imprägniert Katalysator B so mit einer wäßrigen $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ -Lösung, daß er nach Trocknung bei 130°C/2 Stunden und Calcination bei 540°C/2 Stunden 3,0 Gew.-% Bi enthält.

Katalysator G

Man verfährt wie bei der Herstellung des Katalysators F, wobei man jedoch den Bi-Gehalt auf 1,7 Gew.-% einstellt.

Katalysator H

Man verfährt wie bei Katalysator B angegeben, wobei man den Aluminosilikatzeolith jedoch ohne Bindemittel mit einem Verstrangungshilfsmittel zu 2 mm Strängen verformt, bei 130°C/16 h trocknet und bei 540°C/16 h calciniert. Diese Stränge werden mit einer wäßrigen Lösung von $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ imprägniert. Die mit Pb dotierten Stränge werden danach bei 130°C/2 h getrocknet und bei 540°C/2 h calciniert. Der Pb-Gehalt des Katalysators beträgt 2,2 Gew.-%.

Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Diisobuten aus Isobuten, dadurch gekennzeichnet, daß man das Isobuten bei höherer Temperatur an einem Zeolith-Katalysator, der mit Wismut und/oder Blei dotiert ist, umsetzt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Zeolith-Katalysator 0,5 bis 7 Gew.-% Wismut enthält.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Zeolith-Katalysator 0,5 bis 7 Gew.-% Blei enthält.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Zeolith-Katalysator vom Pentasiltyp verwendet.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Aluminosilikatzeolith-Katalysator verwendet.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Borosilikatzeolith-Katalysator verwendet.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Eisensilikatzeolith-Katalysator verwendet.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 86 11 6189

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	EP-A-O 007 081 (BASF)		C 07 C 11/02 C 07 C 2/12
A, D	DD-A- 154 983 (M. HELBIG et al.) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			C 07 C 11/00 C 07 C 2/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 09-03-1987	Prüfer VAN GEYT J. J. A.
<div><div><p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p><p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p><p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p><p>A : techn. logischer Hintergrund</p><p>O : nichtschriftliche Offenbarung</p><p>P : Zwischenliteratur</p><p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p></div><div><p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p><p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p><p>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p><p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p></div></div>			